

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 5343/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/06/14

Observações

N. Amostras - V/Referência

8678/2018 - Laminado


Ensaio(s) Requeridos

Resistência à rotura e alongamento (método da tira)
Campo Cirúrgico Estéril Descartável Laminado

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/06/14 e 2018/06/21.

V.N.FAMALICÃO, 21 de Junho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
8678 /2018	Laminado	Amostras de laminado

Ensaio/Norma: * **RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO (MÉTODO DA TIRA) / ISO 9073-3**

Resultados

LONGITUDINAL	Húmido
Valor médio da força (N)	52,1
C.V. (%)	2,8
Valor médio do alongamento (%)	51,5
C.V. (%)	9,9
TRANSVERSAL	
Valor médio da força (N)	96,5
C.V. (%)	3,0
Valor médio do alongamento (%)	50,0
C.V. (%)	10,3

Condições de Ensaio

Estado dos provetes: húmido
Ambiente condicionado:
20+/-2°C e 65+/-4% H.R.