

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 7596/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/07/09

Observações

N. Amostras - V/Referência

12298/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Ensaio Requeridos

Resistência à rotura e alongamento (método da tira)


Capote/Avental Estéril Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Os resultados foram transcritos do relatório nº 6578/2018

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/07/09 e 2018/07/10.

V.N.FAMALICÃO, 11 de Julho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
12298 /2018	SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50	Amostras de tecido não têxtil

Ensaio/Norma: * **RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO (MÉTODO DA TIRA) / ISO 9073-3**

Resultados

LONGITUDINAL	Húmido
Valor médio da força (N)	65,5
C.V. (%)	5,8
Valor médio do alongamento (%)	54,5
C.V. (%)	13,6
TRANSVERSAL	
Valor médio da força (N)	108,8
C.V. (%)	0,8
Valor médio do alongamento (%)	54,5
C.V. (%)	2,3

Condições de Ensaio

Estado dos provetes: húmido
Ambiente condicionado:
20+/-2°C e 65+/-4% H.R.