BOLETIM TÉCNICO

Aprovação: Wander Luiz Alves Amorim

Data: 10/01/2023

MASSA ACRÍLICA LUZCOLOR

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.2 - Produto em conformidade com a norma NBR 15348, 15303, 15312.

Descrição/Indicação: Massa Corrida Acrílica Luzcolor tem grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e lixamento. Indicada para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de paredes Externas (áreas molháveis), proporcionando um acabamento liso.

Diferenciais: Baixo Odor, fácil aplicação; excelente cobertura e Lavável.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Branca

Consistência: 5,8 - 7,0 cm

Peso Específico: 1,67 - 1,74

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas: Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: Balde 18L, 3,6L, SACO 20KG

Informações Toxicológicas: Baixa Toxidade

Dados de aplicação:
Diluente: Pronta para uso

Rendimento/ número de Demãos: Balde de 18 L de 75 m^2 /demão 2 a 3 aplicadas em camadas finas. Lixar entre demãos.

Limpeza: Limpeza das ferramentas com água e sabão.

Acessório: Espátula ou desempenadeira de aço.

Secagem: Toque: 30 min

BOLETIM TÉCNICO

Aprovação: Wander Luiz Alves Amorim

Data: 10/01/2023

Entre demãos: 3 h
Final: 4 h

Recomendações: Após aplicação da Massa Corrida Acrílica evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final. Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Instruções de uso (complementares) Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco novo: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar direto sobre o reboco em camadas finas.

Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes, seguindo as orientações contidas na embalagem.

Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, eliminar o pó e aplicar Fundo Preparador de Paredes, seguindo as orientações contidas na embalagem.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Cuidados Após aplicação da Massa Corrida evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final.

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10C° e 40ºC e umidade relativa do ar inferior a 85%.

BOLETIM TÉCNICO

Aprovação: Wander Luiz Alves Amorim

Data: 10/01/2023

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

Orientamos que qualquer dúvida inicial ou durante a aplicação do produto, mantenha contato com a nossa fabrica através do telefone (32) 3721 0795.

Wander Luiz Alves Amorim
Químico Responsável
CRQ – 02102197 – 2ª Reg. - MG