BOLETIM TÉCNICO

Aprovação: Wander Luiz Alves Amorim

Data: 09/01/2020

Revisão:	09/01/2017
Massa Corrida:	Fosco
Classificação:	Norma ABNT 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.7.2 E NBR 15348
Descrição/Indicação:	Produto de fácil aplicação, com grande poder de enchimento. Indicada para paredes internas de alvenaria, reboco, concreto e fibrocimento. .
Diferenciais:	Baixo Odor, fácil aplicação; excelente cobertura.
Propriedades Físico-Químicas:	
Cor:	Branco
Brilho:	Fosco
Sólidos/Volume	43 - 45 %
Sólidos Peso:	70% - 72%
pH:	8-9
Peso Específico:	1,680 a 1,720 g/cm^3
VOC	5,0 g/L
Absorção de Água (norma NBR 15348):	>100^{O}C 9-15%
Abrasão(norma NBR 15312):	5-8g
Informações Técnicas:	Resina Acrílica , solvente alifático, cargas minerais inertes, aditivos e água. , micro-biocidas não mercuriais, possuindo *bactericidas* e fungicidas, água e outros aditivos. Sem cheiro, após 3 horas de aplicação.
Prazo de validade:	24 meses
Embalagem:	18L e/ou 3,6L
Informações Toxicológicas:	Baixa Toxidade
Dados de aplicação:	
Diluente:	Água limpa e potável. Pronto para uso!
Rendimento/ número de Demãos:	Lata de 20kg até 32 m^2 /demão, Lata de 27kg até 40 m^2 /demão 1 a 2 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos
Limpeza:	Limpeza das ferramentas com água e sabão.
Acessório de pintura:	Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias.
Secagem final:	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 24 horas final.
Qualidade e desempenho:	Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto

depende das condições de preparo, da superfície e das condições meteorológicas bem como fatores externos, tais como conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Recomendações:

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador Acrilico Pigmentado. **Reboco fraco** – Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de paredes diluído na proporção 2:1 com Aguarrás. **Imperfeições na superfície** – corrigir com Massa Corrida (paredes internas) e Massa Acrílica LuzColor (paredes externas e internas)

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Para maior segurança, recomendamos o uso de equipamentos de proteção individual Mascara, Luvas, Botas e Capacete (EPI's).

Instruções de uso (complementares)

• Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10oC e umidade superior a 85%.

• Evitar retoques isolados após a secagem do produto.

• Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

• Ao aplicar cores claras sobre superfícies de cor intensa, recomendamos utilizar uma demão previa de Selador Acrílico Pigmentado ou uma demão de Acrilico Fosco Branco para auxiliar na cobertura final.

• Superfícies com graxa ou gordura devem ser limpas com sabão ou detergente neutro. Em seguida, enxaguar com água e aguardar a secagem.

• Superfície com mofo deve ser limpa com uma solução de 1:1 de cloro e água limpa. Em seguida, enxaguar com água e aguardar a secagem.

• Superfícies com Gesso e Fibrocimento, aplicar 3 demãos de tinta e não lavar a superfície por 30 dias . Em chapas com desmoldantes deve-se aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador, em seguida aplicar a tinta de acabamento.

• Imperfeições profundas na superfície deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de Cimento para 3 de Areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

• Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto

Precauções:

BOLETIM TÉCNICO

Aprovação: Wander Luiz Alves Amorim

Data: 09/01/2020

• Antes e durante a aplicação a tinta deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez.

• O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

• A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 C. e superior a 35 C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%.

• Em contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância.

Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir, Caso ocorra ingestão não provoque vômito.

Em ambos os casos procurar auxilio médico e levando a embalagem do produto.

• Orientamos que qualquer duvida inicial ou durante a aplicação do produto, mantenha contato com a nossa fabrica através do telefone (32) 3721 0795.